

OK Autrod 12.22

Описание

Омедненная сплошная проволока для сварки углеродистых и низколегированных сталей в сочетании с флюсами OK Flux 10.62, OK Flux 10.71 и т.д. Отличается высокой чистотой литого металла, дает легкое отделение шлака и великолепные пластические свойства металла шва, применяется для сварки сталей класса прочности по API до X56 включительно.

Классификация

SFA/AWS A5.17
EN 756

EM12K
S2Si

Химсостав, %

C	Si	Mn
0,1	0,2	1,0